



FISA TEHNICA

PETOL S 38-3B

POLIETERI POLIOLI

Ultima actualizare 2018

Natura chimica: Polieter – polioli
Abreviatii: Petol S 38-3B

Descriere generala:

Este un polieter triol reactiv cu continut mare de etilenoxid, cu masa moleculara nominala 4500 , destinat spumelor poliuretanic flexibile bloc moi si supermoi precum si spumelor flexibile HR turnate (ca deschizator de celule)

Datorita continutului ridicat de etilenoxid produsul este opalescent.

Conditii tehnice de calitate:

Caracteristici	UM	Limite	Metode de incercare
Aspect	-	lichid vascos	vizual
Indice de hidroxil	mg KOH/g	36 - 40	ASTM D 4274
Indice de aciditate (ABT), max	mg KOH/g	0,1	ILL 003/3-01-27
Vascozitate la 25 °C	cP	1050-1250	ASTM D 4878
Apa (Karl-Fischer), max.	%	0,1	ASTM E 203
Continut de sodiu si potasiu, max.	ppm	10	ILL 003/3-12

Proprietati tipice:

Densitate la 25°C, g/cm ³	1,08
Punct de inflamabilitate, min.	220 °C

Proprietatile tipice prezinta valori aproximative si informatii cu caracter general; proprietatile tipice nu fac parte din conditiile tehnice de calitate.

Domenii principale de utilizare:

- obtinerea spumelor poliuretanic flexibile bloc moi si supermoi
- deschizator de celule pentru spume poliuretanic flexibile de inalta rezilienta



S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

Sucursala Râmnicu Vâlcea

✉: Str. Uzinei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel: +40 250 701 200; Fax: +40 250 735 030
www.chimcomplex.ro

Ambalare si depozitare:

Se ambaleaza in cisterne , autocisterne , din otel inox sau protejate in interior , in butoaie de tabla dublu decapata TDA de 200 l capacitate , proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

Deoarece este higroscopic, produsul se pastreaza in containere bine inchise sub perna de azot in locuri reci, uscate, ventilate, departe de caldura, umezeala, raze solare si materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse intre +20°C si +30°C.

Informatii privind securitatea:

Inainte de a manipula si utiliza acest produs, personalul trebuie sa fie familiarizat cu informatiile referitoare la pericolele la care este expus. Aceste informatii sunt disponibile in mai multe forme, de exemplu FDS si etichete ale produsului.

Atentie:

Va rugam sa contactati CHIMCOMPLEX BORZESTI-Sucursala Ramnicu Valcea pentru a verifica daca acest document a fost revizuit si pentru orice alte informatii suplimentare referitoare la produs.

Important:

Pentru o mai buna conformare a produsului la nevoile dumneavoastra, va recomandam realizarea unor teste inainte de utilizarea efectiva a produsului. Va sfatuim sa stabiliti, in maniera proprie, modalitatea potrivita si sigura de manipulare, depozitare, utilizare si dispunere a produsului. Toate informatiile din aceasta fisa tehnica sunt oferite spre analiza dumneavoastra, pentru investigare si verificare. Informatiile prezentate sunt de buna credinta si demne de incredere. Descrierile, informatiile, datele tehnice sau design-ul nu trebuie considerate ca parte a termenelor si conditiilor noastre de vanzare. In mod expres nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere, dauna sau cheltuiala ca urmare a nerespectarii informatiilor furnizate in acest document.