



FISA TEHNICA

PETOL PP[®] 452

POLIETERI POLIOLI

Ultima actualizare 2018

Natura chimica: Polieter – polioliol
Abreviatii: Petol PP 452

Descriere generala:

Petol PP 452 este SAN polimer-polioliol nereactiv, cu continut de aproximativ 45 % substanta solida si masa moleculara medie 3000 a polioliului de baza, destinat obtinerii spumelor poliuretanic flexibile bloc cu duritate mare.

Conditii tehnice de calitate:

Caracteristici	UM	Limite	Metode de incercare
Aspect	-	lichid alb, vascos	vizual
Indice de hidroxil	mg KOH/g	28-36	ASTMD4274D
Vascozitate, 25 °C	cP	3500-4600	ASTM D 4878
Apa (Karl-Fischer), max	%	0,1	ASTME 203
Continut in substanta solida	%	44-47	ILL-003/3-13

Proprietati tipice:

Densitate la 25°C, g/cm ³	1,03
Functionalitate	3

Valorile acestor caracteristici sunt aproximative, au numai caracter informativ general si nu sunt parte a conditiilor tehnice de calitate.



S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

Sucursala Râmnicu Vâlcea

✉: Str. Uzinei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel: +40 250 701 200; Fax: +40 250 735 030
www.chimcomplex.ro

Domenii principale de utilizare:

Se utilizeaza in amestec cu polioli standard pentru obtinerea spumelor poliuretanic flexibile bloc cu duritate mare; duritatea spumelor obtinute din astfel de amestecuri creste proportional cu nivelul de polimer-poliol.

Ambalare si depozitare

Se ambaleaza in cisterne sau autocisterne din otel inoxidabil sau protejate sau in butoaie de tabla TDA dublu decapata, de 200 l, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

Deoarece este higroscopic, produsul se pastreaza in containere bine inchise sub perna de azot in locuri reci, uscate, ventilate, departe de caldura, umezeala, raze solare si materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse intre +20°C si +30°C.

Informatii privind securitatea:

Inainte de a manipula si utiliza acest produs, personalul trebuie sa fie familiarizat cu informatiile referitoare la pericolele la care este expus. Aceste informatii sunt disponibile in mai multe forme, de exemplu FDS si etichete ale produsului.

Atentie:

Va rugam sa contactati CHIMCOMPLEX BORZESTI-Sucursala Ramnicu Valcea pentru a verifica daca acest document a fost revizuit si pentru orice alte informatii suplimentare referitoare la produs.

Important:

Pentru o mai buna conformare a produsului la nevoile dumneavoastra, va recomandam realizarea unor teste inainte de utilizarea efectiva a produsului. Va sfatuim sa stabiliti, in maniera proprie, modalitatea potrivita si sigura de manipulare, depozitare, utilizare si dispunere a produsului. Toate informatiile din aceasta fisa tehnica sunt oferite spre analiza dumneavoastra, pentru investigare si verificare. Informatiile prezentate sunt de buna credinta si demne de incredere. Descrierile, informatiile, datele tehnice sau design-ul nu trebuie considerate ca parte a termenelor si conditiilor noastre de vanzare. In mod expres nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere, dauna sau cheltuiala ca urmare a nerespectarii informatiilor furnizate in acest document.