



FISA TEHNICA

PETOL PZ[®] 360-4G

POLIETERI POLIOLI

Ultima actualizare 2018

Natura chimica: Polieter – polioliol
Abreviatii: Petrol PZ 360-4G

Descriere generala:

PETOL PZ 360-4G este un polieter polioliol de functionalitate medie, cu vascozitate scazuta.

PETOL PZ 360-4G este utilizat in special in amestecuri poliolicice cu continut ridicat de apa pentru aplicatii ale spumelor poliuretanicice rigide (imitatie lemn, izolatii conventionale).

Conditii tehnice de calitate:

Caracteristici	UM	Limite	Metode de incercare
Aspect	-	lichid vascos	vizual
Culoare	-	galben bruna	vizual
Indice de hidroxil	mg KOH/g	345-375	ASTMD4274
Vascozitate, 25 ^o C	cP	2700-3700	ASTM D 4878
Apa (Karl-Fischer), max	%	0,1	ASTME 203

Proprietati tipice:

Densitate la 25 ^o C, g/cm ³	1,05-1,15
Functionalitate	4,6
pH (metanol:apa - 10:1)	5-7
Temperatura de aprindere, min.	190 ^o C
Masa moleculara	700

Valorile acestor caracteristici sunt aproximative, au numai caracter informativ general si nu sunt parte a conditiilor tehnice de calitate.

Domenii principale de utilizare:

- obtinerea spumelor poliuretanicice rigide.



S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

Sucursala Râmnicu Vâlcea

✉: Str. Uzinei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel: +40 250 701 200; Fax: +40 250 735 030
www.chimcomplex.ro

Ambalare si depozitare:

Se ambaleaza in cisterne sau autocisterne din otel inoxidabil sau protejate in interior, prevazute cu serpentina de incalzire, sau in butoaie de 220 l , curate, uscate, protejate in interior.

Deoarece este higroscopic, produsul se pastreaza in containere bine inchise sub perna de azot in locuri reci, uscate, ventilate, departe de caldura, umezeala, raze solare si materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse intre +20°C si +30°C.

Informatii privind securitatea:

Inainte de a manipula si utiliza acest produs, personalul trebuie sa fie familiarizat cu informatiile referitoare la pericolele la care este expus. Aceste informatii sunt disponibile in mai multe forme, de exemplu FDS si etichete ale produsului.

Atentie:

Va rugam sa contactati CHIMCOMPLEX BORZESTI-Sucursala Ramnicu Valcea pentru a verifica daca acest document a fost revizuit si pentru orice alte informatii suplimentare referitoare la produs.

Important:

Pentru o mai buna conformare a produsului la nevoile dumneavoastra, va recomandam realizarea unor teste inainte de utilizarea efectiva a produsului. Va sfatuim sa stabiliti, in maniera proprie, modalitatea potrivita si sigura de manipulare, depozitare, utilizare si dispunere a produsului. Toate informatiile din aceasta fisa tehnica sunt oferite spre analiza dumneavoastra, pentru investigare si verificare. Informatiile prezentate sunt de buna credinta si demne de incredere. Descrierile, informatiile, datele tehnice sau design-ul nu trebuie considerate ca parte a termenelor si conditiilor noastre de vanzare. In mod expres nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere, dauna sau cheltuiala ca urmare a nerespectarii informatiilor furnizate in acest document.